



NOIR MAT

PEINTURE A SÉCHAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUE

Séchage rapide

Bonne rétention

Destinée à l'application sur tous supports métallique, et autre sous réserve de test préalable.

Résistance à la chaleur, peinture sèche, jusqu'à 200°C.

Composition : Résine Acryl Nitro Combi

MODE D'EMPLOI

En fonction de l'état du support, poncer, nettoyer, laisser sécher.

Apprêter la surface à peindre, masquer éventuellement les parties à protéger.

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Vérifier la teinte avant application.

Pulvériser en une ou plusieurs couches croisées à une distance de 25 cm.

Attendre entre deux couches environ 10 minutes, temps final de séchage 20 minutes à 20°C.

Après usage retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.

Conseil : Eviter le vent et l'humidité.

Appliquer en couches minces, la température idéale d'utilisation est de 20 °C.

Aspect : Mat

Support : Sur apprêt ou sur métal dérouillé, dégraissé, décalaminé, sec et propre.

Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml.

Stockage : 3 ans dans un endroit sec, entre 5°C à 40°C, bien ventilé, à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00.
Fax : 03.21.37.42.82.
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr



NOIR SATIN

PEINTURE A SÉCHAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUE

Séchage rapide

Bonne rétention du brillant

Destinée à l'application sur tous supports métallique, et autre sous réserve de test préalable.

Composition : Résine Acryl Nitro Combi

MODE D'EMPLOI

En fonction de l'état du support, poncer, nettoyer, laisser sécher.

Apprêter la surface à peindre, masquer éventuellement les parties à protéger.

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Vérifier la teinte avant application.

Pulvériser en une ou plusieurs couches croisées à une distance de 25 cm.

Attendre entre deux couches environ 10 minutes, temps final de séchage 20 minutes à 20°C.

Après usage retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.

Conseil : Eviter le vent et l'humidité.

Appliquer en couches minces, la température idéale d'utilisation est de 20 °C.

Aspect : Satiné

Support : Sur apprêt ou sur métal dérouillé, dégraissé, décalaminé, sec et propre.

Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml.

Stockage : 3 ans dans un endroit sec, entre 5°C à 40°C, bien ventilé, à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.

HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Récipient sou pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00.

Fax : 03.21.37.42.82.

E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr